LEISTUNGSERKLÄRUNG

M83-A1-AC2226B2CBT-240515

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes (Anm.: Asphaltmischgutsorte):

AC 22 trag 70/100, T2, G6, RA20, NT

---

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

M83-A1-AC2226B2CBT-240515

3.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Asphaltbeton
für den Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen

Einschränkung des Verwendungszwecks: oberste Schicht bei gestellter Anforderung an das Brandverhalten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

AME Asphaltmischwerk Ennshafen GmbH
Arthur-Porr-Straße 2, A-4020 Linz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

HMA AME Ennshafen
Geschäftsführer: Ing. Stefan Knoll
Rheinstraße 1, A-4470 Enns

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr.: 1661
hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0396 für die werkseigene Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

harmonisierte technische Spezifikation gemäß ON EN 13108-1
siehe Seite 2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AME
AME Asphaltmischwerk Ennshafen
GmbH & Co KG
Arthur-Porr-Straße 2, 4020 Linz
UID-Nr. ATU75858056

Linz, 15.05.2024	Ing. Stefan Knoll, Geschäftsführer	
Ort und Datum der Ausstellung	*Name und Funktion*	*Unterschrift*

Wesentliche Merkmale		Leistung		
Bindemittelgehalt, löslich	M.-%	3,4	bis	4,0
		$B_{min3,0}$		
Hohlraumgehalt Marshallprobekörper	V.-%	$V_{min3,0}$	–	$V_{max5,0}$
Stabilität Marshallprobekörper	kN	KLF	–	KLF
Fließwert Marshallprobekörper	mm	KLF	–	KLF
Marshall-Quotient	kN / mm	KLF		
Fiktiver Hohlraumgehalt	V.-%	KLF		
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF	–	KLF
Wasserempfindlichkeit	ITSR %	KLF		
Beständigkeit gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B	WTS_{Luft} %	KLF		
	PRD_{Luft} %	KLF		
Bindemittelablauf	M.-%	KLF		
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm	–	–	–
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	–	–	–
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe	mm	–		
Affinität - Bedeckungsgrad	%	≥ 80		
Kornverlust	M.-%	–		
Brandverhalten	-	KLF		
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%	KLF		
Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen	-	KLF		
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	-	KLF		
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen	%	–		
<u>Gefährliche Substanzen:</u> Das Asphaltmischgut entspricht der angegebenen Qualitätsklasse gemäß Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung BGBl II 290/2016.		Qualitätsklasse B-B		
Temperatur des Mischgutes	°C	120 bis 160		
Korngrößenverteilung				
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%	100		
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%	90 - 100		
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%	75 - 87		
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%	63 - 75		
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%	52 - 64		
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%	44 - 56		
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%	37 - 49		
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%	25 - 37		
Anteil ≤ 1,0 mm	M.-%	16 - 28		
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%	11 - 23		
Anteil ≤ 0,25 mm	M.-%	8 - 20		
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%	6,0 - 10,0		